

KIPP-2K-PUR Outdoor

Gummigranulat-Linierungsfarbe für Sport-Außenanlagen

Beschreibung:	Lösungsmittelarme aromatenfreie und hochabriebfeste Zweikomponentenfarbe auf Polyurethanbasis. Licht- und wetterfest, hochelastisch und froststabil.
Anwendungsbereich:	Zur Linierung und vollflächigen Versiegelung von Sportböden aus PUR-gebundenem Gummigranulat, EPDM, Spritzbeläge usw. (Rundlaufbahnen); spezielle Kautschukuntergründe erfordern eine Vorbehandlung mit Spezial-Primern (Rücksprache erforderlich)!
Verarbeitung:	Der Boden muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Lose sitzende Granulatteilchen sind zu entfernen. Linien einmessen und mit Kreide abschnüren. 1-2 Spritzaufträge vornehmen (evtl. max. 3% PUR-Verdünnung V9400 zugeben).
Mischungsverhältnis:	90 Gew.-Teile Komp. A : 10 Gew.-Teile Komp. B
Verarbeitungszeit:	Ca. 6 Std. bei 20°C
Trockenzeit:	Nach 1 Std. staubtrocken; nach 15 Std. begehbar; nach 4 Tagen voll belastbar.
Verbrauch:	230 – 280g/m ² und Arbeitsgang
Schichtdicke:	Ca. 100 -180µm
Gebindegröße:	Für Großverbraucher (Mischungsverhältnis beachten): Komp. A: 1 Hobbock mit 27 kg; Komp. B: 1 Kanister mit 3 kg Für Kleinverbraucher: Komp. A: 1 Eimer mit 4,5 kg; Komp. B: 1 Dose mit 0,5 kg
Lieferbare Farbtöne:	Rapsgegelb ca. 1021, Feuerrot ca. RAL 3000, Lichtblau ca. RAL 5012, Reinorange ca. RAL 2004, Gelbgrün ca. RAL 6018, Weiß ca. RAL 9016, Schwarz ca. RAL 9017
Lagerfähigkeit:	In unangebrochenen Gebinden und bei trockener Lagerung: Komp. A mind. 18 Monate.; Komp. B mind. 12 Monate
Sicherheitshinweis:	Bei Anwendung auf Frischluftzufuhr achten. Alle sicherheitsrelevanten Daten, z. B. die Kennzeichnungen gemäß Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung und VbF können dem jeweils aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt entnommen werden. Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge befinden sich auf den Gebinden. Darüber hinaus sind die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Alle Angaben sind das Ergebnis vielseitiger Erfahrungen und wissenschaftlicher Erprobungen. Auf Grund der vielfältigen Verarbeitungsbedingungen können diese Angaben nur unverbindlich sein.

Technische Information



05/2020

Kipp GmbH – Murrstraße 1 , D 70806 Kornwestheim ,Tel. +49(0) 7154 / 8242-0 (Fax 8242-10) www.kipp-markierungen.de – info@kipp-line.de